

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Московской области»
Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»
142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 1 Тел. 412-16-35 Факс 412-16-35

Аккредитованный Испытательный центр Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПТ43 - действителен до 07.04.2016

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 195/195-ПТ-15-07 от 13.07.2015 г.

Наименование испытуемой продукции: Пьедестал под раковину керамический т.м. «MIGLIORE».
(Область применения: оборудование санитарно-техническое.)
Типовой представитель – Пьедестал под раковину керамический т.м. «MIGLIORE» – 1 шт.

Регистрационный № образца: 195-ПТ-15-07
Заказчик: «AZZURRA SANITARI IN CERAMICA SPA», Via Civita Castellana snc
01030 Castel S. Elia (VT), Italy, Италия (Через ООО «Интер-СТР»)
Дата получения образца: 25.06.2015г.
Время проведения испытаний: 25.06.2015г. – 13.07.2015 г.
Сопроводительный документ: гарантийное письмо от 02.06.2015г.

Вид испытаний: Испытания на соответствие требованиям
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II Раздел 11, «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества», п.12.

Изготовитель: «AZZURRA SANITARI IN CERAMICA SPA», Via Civita Castellana snc
01030 Castel S. Elia (VT), Italy, Италия

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	Удельная эффективная активность ($A_{эфф}$)			
	НД на методы испытаний	Средства измерений	Результат испытаний, Бк/кг	Погрешность, Бк/кг
Активность Ra-226, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	Спектрометр «Прогресс»	16.3	7.6
Активность Th-232, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	Спектрометр «Прогресс»	22.5	12.8
Активность K-40, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	Спектрометр «Прогресс»	454	205.9
Эффективная активность ЕРН составляет 85.8 ± 25.2 Бк/кг				
Значение $A_{эфф,м} = 114$ Бк/кг (Удельная активность обнаруженных радионуклидов менее 370 Бк/кг)				
По удельной эффективной активности образец соответствует I классу строительных материалов				

Использованное оборудование: Спектрометрический комплекс «Прогресс», свидетельство о поверке № АА 32391140/03-05892, дата последней поверки 01.10.2014г., действительно до 01.10.2015г.
Геометрия: сосуд Маринелли – 500мл.

Проверенные образцы изделий соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания.
Перепечатка протокола запрещена.

Результаты испытаний подтверждаю:

Начальник испытательного центра

Ответственный за протокол



Фролова И.В.

Волкова Н.Ф.